

Limpieza de graffitis sobre materiales plásticos

La limpieza de pintadas y graffitis sobre plásticos opacos o fibra de vidrio puede realizarse de forma rápida y eficaz mediante un adecuado removedor siguiendo instrucciones que pasamos a enumerar.

Plásticos Opacos

Sobre plásticos opacos o fibra de vidrio se debe realizar de la siguiente manera:

- Aplicar directamente removedor mediante un pulverizador sobre la superficie pintada desde unos 20 o 30 centímetros.
- Con un paño de algodón o similar, frotar sobre la pintada en movimientos circulares, arrastrando los pigmentos a medida que la pintura se disuelve.
- Con un paño limpio, eliminar los pigmentos de la pintura frotando en círculos hasta conseguir que no queden manchas ni restos del pigmento. Si quedan fragmentos persistentes de la pintada, volver a repetir el proceso hasta la completa eliminación.

Plásticos Transparentes

Sobre plásticos transparentes puede realizarse sin dañar o empañar el plástico siguiendo la técnica descrita a continuación:

- Nunca se debe intentar limpiar un plástico recalentado por el sol.
- Aplicar un poco de removedor sobre un paño y realizar una pequeña prueba frotando ligeramente sobre una superficie del plástico. Esperar unos 10 segundos y secar bien el producto con otro paño limpio de algodón. Observar cuidadosamente si existe algún efecto de empañamiento sobre el plástico. Si es así, suspender el tratamiento.
- Si la prueba ha sido satisfactoria utilizar el paño ligeramente humedecido en el producto para frotar en círculos sobre las manchas y pintadas. Avanzar por pequeños tramos y secar completamente la superfi-



cie antes de comenzar sobre otra zona. No permitir que la superficie quede humedecida más de 15 segundos, y alternar el paño humedecido con el seco, hasta conseguir eliminar toda la pintura sin dañar la superficie del plástico.

Precauciones y Consejos

- Utilizar guantes de látex o goma para evitar dañar o impregnar las manos.
- Si existe riesgo de salpicaduras que puedan afectar los ojos, utilizar protección ocular adecuada y disponer de agua fácilmente accesible para un lavado ocular.
- No realizar estas operaciones sobre una superficie recalentada por el sol.
- Si se observa algún síntoma de deterioro de la superficie secar inmediatamente la misma con un trapo limpio. ■

Fuente: EuroPintura